



Handelsname: **BÖCOPLAST PM**  
**lösungsmittelfreie, latexvergütete Bitumenemulsion**

Artikel: 10279

**Technische Daten:**

Art:	Latexvergütete Bitumenemulsion
Lösungsmittel:	Wasser
Dichte:	1,05 g/m <sup>2</sup>
Farbe:	schwarz-braun
Konsistenz:	dickflüssig
Auftrag:	Pinsel, Rolle, Quast, geeignetes Spritzverfahren
Feststoffgehalt:	mind. 55 %

Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behälter dicht geschlossen halten.</li> <li>– Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</li> </ul>
Verarbeitung:	nicht unter + 5° C und nicht über + 30 °C
Gesundheitsschädliche Stoffe im Sinne der Arbeitsstoffverordnung	keine
Gefahrenklasse nach VbF und ADR:	keine
GISBAU-Produktcode	BBP 10

Lagerung:	12 Monate in geschlossenen Gebinden, frostfrei
Lieferform:	5 und 12 Liter, Kunststoffeimer
Materialverbrauch (je nach Untergrund):	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>

Sicherheitsdatenblatt:	Ergänzendes Sicherheitsdatenblatt anfordern.
------------------------	--



---

## Kundeninformation:

### Produkt:

**BÖCOPLAST PM** ist eine kaltverarbeitbare, lösungsmittelfreie, latexvergütete Bitumenemulsion mit guten Haftungseigenschaften.

### Einsatzzweck:

**BÖCOPLAST PM** wird als Grundierung zur Untergrundvorbereitung für kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen eingesetzt.

Geeignete Untergründe sind kunststoffbeschichtete Stahlprofilbleche, Mauerwerk, Putz, Mörtel und Beton. Anwendungsvoraussetzung ist die Verträglichkeit zum Untergrund und dem späteren Klebesystem.

### Verarbeitungshinweise:

**BÖCOPLAST PM** ist ein verarbeitungsfertiger, kalt verarbeitbarer Grundieranstrich. Bei der Verarbeitung von **BÖCOPLAST PM** sollte trockenes, nicht zu kühles Wetter herrschen. **BÖCOPLAST PM** darf nicht bei Frost, Regen oder drohendem Regen verarbeitet werden. Die zu behandelnde Fläche muss sauber und trocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen auszubessern.

Geputzte Wandflächen sollten wegen der besseren Haftung des Anstrichs abgerieben und nicht geglättet werden. Der Putz muss vor Beginn der Beschichtung völlig durchgetrocknet sein, Betonflächen müssen gesäubert, entgratet, von Schmutz, Staub und losen Teilen befreit sein.

**BÖCOPLAST PM** wird mit Hilfe von Pinsel, Rolle, Quast oder Airless-Spritzgerät gleichmäßig aufgebracht. Die Bauwerksoberflächentemperatur muss mind. + 5° C betragen. **BÖCOPLAST PM** ist frostfrei zu lagern.

### Achtung:

Pinsel, Rolle und Quast sind vor Gebrauch zu wässern. Bei Nichtbeachtung droht Verklumpung!