

Handelsname: **BÖCOPUR Universal Primer 2K**
 Artikel: 33975

Technische Daten:	Komponente A (Harzlösung)	Komponente B (Härter)
Äußere Beschaffenheit:	flüssig	flüssig
Farbe:	schwach gelblich	farblos
Viskosität:	10-30 mPas [+ 20° C]	20-30 mPas [+ 20° C]
Dichte:	ca. 0,9 g/ml [+ 20° C]	ca. 0,9 g/ml [+ 20° C]
Flammpunkt:	ca. + 30° C	ca. + 30° C
Trocknungszeit (der Mischung):	30- 60 Minuten (je nach Umgebungstemperatur/Witterung)	
Verbrauch:	50 – 100 g/m ²	
Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none"> – Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. – Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. – Dampf nicht einatmen. – Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und sofort Arzt konsultieren. – Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. – Nicht in Innenräumen oder ähnlichen baulichen Anlagen verarbeiten. 	
Hinweise auf Gefahren:	<ul style="list-style-type: none"> – Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. – Reizt Augen, Atmungsorgane und die Haut. 	
Lieferform:	Komponente A (Harzlösung) 3 l Blechgebinde (1,4 kg)	Komponente B (Härter) 1 l Blechgebinde (0,84 kg)
Lagerung:	Kühl, in verschlossenen Originalbehältern, vor Sonneneinstrahlung geschützt. Sicherheitsdatenblatt beachten. Lagerstabilität mind. 6 Monate.	
Entsorgung:	Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei und spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechgebinde können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder Produktreste in den Blechgebinden sind von dem Anwender kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt. Hierzu Sicherheitsdatenblatt beachten.	
Sicherheitsdatenblatt:	Sicherheitsdatenblatt anfordern und beachten.	



Kundeninformation:

Produkt:

BÖCOPUR Universal Primer 2K ist ein zweikomponentiger, lösemittelhaltiger, Kunstharzprimer.

Einsatzzweck:

BÖCOPUR Universal Primer 2K wird als Primer für **BÖCOPUR 1K-Flüssigbeschichtung** auf vorhandenen Abdichtungen (z.B. Bitumen-/Polymerbitumen-, Elastomerbahnen), Metall, Beton, Mauerwerk etc. eingesetzt.

BÖCOPUR Universal Primer 2K ist eine leicht verstreichbare Grundierung mit hervorragender Haftung auf trockenen Untergründen.

Nach der Vermischung der beiden Komponenten bleibt der Primer im luftdicht verschlossenen Gebinde über mehrere Wochen gebrauchsfertig.

Verarbeitung:

BÖCOPUR Universal Primer 2K wird im vorgegebenen Verhältnis der Liefergebinde (100:60) gründlich gemischt, hierzu ist die Komponente B (Härter) in das Liefergebinde der Komponente A (Harzlösung) einzufüllen.

Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von losen Teilen sein. Metallische Untergründe sind anzuschleifen, ebenso bestimmte Typen von Kunststoffbahnen (hierzu bitte Rücksprache zu nehmen).

Die Verarbeitung der fertigen Mischung erfolgt mit einer lösemittelbeständigen Rolle oder ggf. auch mit einem Pinsel. Bei sommerlichen Witterungsbedingungen ist **BÖCOPUR Universal Primer 2K** bereits nach etwa 30 Minuten trocken und kann mit **BÖCOPUR 1K** überschichtet werden.

BÖCOPUR Universal Primer 2K nicht in Innenräumen oder ähnlichen baulichen Anlagen verarbeiten!

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Fall ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.