

Produktdatenblatt 694-1-1



Seite 1 von 3 / Stand: 02-2022

Zertifizierungsnummer: 1724 - CPR - 041101
1724 - CPR - 041201

Handelsname: **DACO-KSU-SI** (4,0 mm)
kaltselfstklebende Polymerbitumen-Unterlagsbahn,

Artikel: 12106 (D)

Produktnorm: DIN EN 13707
DIN EN 13969

Kennzeichnung: DU / E 1 PYE-KTG KSP-4,0 gemäß DIN SPEC 20000-201
BA / PYE KTG KSP-4,0 gemäß DIN SPEC 20000-202

Länge, Breite: **5,00 m x 1,00 m**
Dicke: 4,00 mm
Beschichtungsart: Polymerbitumen
Trägereinlage: Glasgewebe
Mindestgewicht Trägereinlage: 200 g/m²
Oberseite: foliert
Unterseite: Abziehfolien Naht und Fläche

Kaltselfstklebende Polymerbitumen-Bahn mit Glasgewebeeinlage als untere Lage Dachabdichtung sowie kaltselfstklebende Polymerbitumen-Bahn mit Glasgewebe für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser.

Eigenschaften nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10 m	< 20
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-1	kg/m ²	kLf
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	4,00 ± 0,2
Wasserdichtheit bei 200 kPa Prüfdruck	DIN EN 1928 Verfahren B	-	bestanden
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	siehe Systemprüfung
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Wasserdichtheit nach Dehnung bei niedriger Temperatur	DIN EN 13897	-	kLf
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N/50 mm	kLf

GEORG BÖRNER


Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.




Eigenschaften nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen/Grenzwert
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	kLf
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N/50 mm	kLf
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 1000/1000 (+20, -0 %)
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12316-1	%	≥ 2/2 (+2, -0)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	kLf
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	kLf
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	kLf
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	-
Formstabilität bei zyklischer Temperaturveränderung	DIN EN 1108	%	kLf
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	≤ - 30
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥ + 115 / + 100
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	kLf
	oder DIN EN 1110	°C	kLf
Bestreuungshaftung	DIN EN 12039	%	-
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 1931	-	-

Kundeninformation:

Einsatzzweck:

DACO-KSU-SI kaltselbstklebende Unterlagsbahn mit integriertem Sicherheitsschweißrand und Sonderglasgewebe-Einlage wird vorwiegend auf temperaturempfindlichen Untergründen (z.B. Anschlussbereiche, Lichtkuppelkranz etc.), verschiedensten Dämmstoffen (z.B. EPS, kaschiertes PUR/PIR, ungeeignet sind z.B. geschnittenes PUR/PIR, unkaschierte Mineralwolle) und als Unterlagsbahn mit integrierter Trennfolie direkt auf z.B. Holzschalung im Flachdachschichtenaufbau in Kombination mit allen gebräuchlichen Polymerbitumen-Schweißbahnen nach DIN 18531 oder der selbstklebenden Oberlagsbahn **DACO-KSO** eingesetzt. Die Bahn kann auch für Abdichtungen nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 eingesetzt werden



Verarbeitung:

Die Verarbeitung von **DACO-KSU-SI** erfolgt gemäß DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534, DIN 18535, der gültigen "Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien" und dem "abc der Bitumenbahnen" sowie DIN 18195.

Für die vollflächig verklebte Verlegung der **DACO-KSU-SI** muss der Untergrund trocken, frei von Öl, Fett, Staub und anderen Verunreinigungen sein. Die unterseitig mit Trennfolien kaschierte Bahn wird durch Abziehen beider Trennfolienstreifen bei gleichzeitigem Ausrollen z.B. auf den Hartschaum bzw. mit **BÖCOPLAST PM** (auf horizontalen oder flach geneigte Dachflächen **BÖCOPLAST V-hell**) grundierten Untergrund aufgeklebt, bei mind. 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung. Die Außen- und Oberflächen- und Materialtemperatur bei der Verlegung soll mind. + 5° C betragen. Zur Verbesserung der Klebkraft bei geringen Temperaturen kann die selbstklebende Bitumendeckmasse der Bahn thermisch aktiviert werden.

Bei der Verlegung der **DACO-KSU-SI** auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen ist die Bahn lose zu verlegen und verdeckt mechanisch zu befestigen. Die Anzahl und Positionierung der Befestigungsmittel (z.B. verzinkte Dachpappenstifte) ist entsprechend den Vorgaben der Fachregeln zu wählen. Die Breite der Naht- und Stoßüberdeckung beträgt mind. 8 - 10 cm. Für die Verklebung der Naht- und Stoßüberdeckung ist im Bereich der Längsnaht die unterseitige Trennfolie zu entfernen, im Stoßbereich die unterseitige Trennfolie umzuschlagen. Bei einem notwendigen halben oder gedrittelten Reihenabstand der Befestigungsmittel im Rand- oder Eckbereich der Dachfläche sind die Befestigerreihen mit einem Zuschnitt aus **DACO-KSU-SI** zu überkleben.

Unabhängig von der Unterkonstruktion sind die integrierten Sicherheitsschweißränder der Längsnähte und die Querstöße mit Heißgas thermisch zu verschweißen und mit einer Anpressrolle abzurollen.

Im Anschluss an die Verlegung der **DACO-KSU-SI**, in einem mehrlagigen Abdichtungsaufbau, ist die nachfolgende Polymerbitumen-Schweißbahn vollflächig aufzuschweißen. Die endgültige Festigkeit der Verklebung der **DACO-KSU-SI** zum Untergrund wird durch das Aufschweißen der nachfolgenden Abdichtungslage erreicht. Die Verlegung der nachfolgenden Abdichtungslage sollte Zug um Zug erfolgen.

Um thermische Formänderungen an EPS-Dämmstoffplatten zu verhindern, ist das übermäßige Erhitzen der Oberseite der **DACO-KSU-SI**, beim Aufschweißen der nachfolgenden Lage, zu vermeiden.

DACO-KSU-SI kann als kurzfristige, behelfsmäßige Dachabdichtung/Notabdichtung eingesetzt werden. Sie ist vor Weiterführung der Abdichtungsarbeiten bzw. während der Bauphase regelmäßig zu überprüfen und bei Beschädigungen ggf. zu überarbeiten. Die Neigungsbereiche und die Beanspruchungskriterien sind zu beachten!

Chemische Beständigkeit:

DACO-KSU-SI ist beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen von Salzen sowie gegen verdünnte, nicht oxydierend wirkende Säuren und Basen. Durch aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe sowie Chlorkohlenwasserstoffe, Öle und Fette wird **DACO-KSU-SI** angelöst.

Lagerung:

Stehend, kühl und trocken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die Verarbeitung sollte 3 Monate ab Lieferdatum der Ware erfolgt sein.

In der kalten Jahreszeit sind die Rollen der Bahn vor der Verarbeitung vortemperiert zu lagern und erst kurz vor der Verarbeitung aus dem temperierten Lager direkt zur Einbaustelle zu schaffen und einzubauen.

Sicherheitsdatenblatt:

Ergänzendes Sicherheitsdatenblatt anfordern.

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de