



Handelsname: **GEBÖRTOL® VS**
Bitumen-Voranstrich

Artikelnummer: 10756E (30 l Gebinde)
10756F (10 l Gebinde)

Technische Daten:	
Äußere Beschaffenheit:	dünnflüssig
Masseanteil an Festkörper:	ca. 50 Gew.-%
VOC-Gehalt:	349,9 g/l
Erweichungspunkt des Festkörpers:	+ 42 bis + 43 °C
Flammpunkt:	+ 35 bis + 47 °C
Auslaufzeit:	ca. 20 s
Trockenzeit bis zur Staubtrockenheit:	ca. 1,5 h
Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung tragen – Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut durchlüfteten Ort aufbewahren. – Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. – Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. – Zum Löschen kein Wasser verwenden. – Nur in gut gelüfteten Außenbereichen verwenden. – Weitere Hinweise siehe Gebinde und Sicherheitsdatenblatt
Hinweise auf Gefahren:	<ul style="list-style-type: none"> – Entzündlich. – Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben. – Gesundheitsschädlich, kann bei Berührung von Augen, Haut, Einatmen und Verschlucken Schäden verursachen. – Weitere Hinweise siehe Gebinde und Sicherheitsdatenblatt
Gefahrenklasse nach VbF:	A II
Stoffklasse nach GGVS/GGVE:	UN 1139, Klasse 3, VG III
GISCODE:	BBP 30
Lagerung:	12 Monate in geschlossenen Gebinden Kühl lagern (nicht frostempfindlich)
Lieferform:	10 l Eimer, 30 l Hobbock
Materialverbrauch:	0,25 - 0,3 kg/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Sicherheitsdatenblatt:	Ergänzendes Sicherheitsdatenblatt anfordern



Kundeninformation:

Produkt:

GEBÖRTOL® VS ist ein kaltverarbeitbarer, lösungsmittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumen-Voranstrich.

Einsatzzweck:

GEBÖRTOL® VS wird als Grundieranstrich (Primer) mit guten Hafteigenschaften auf Unterkonstruktionen verwendet. Er bildet eine Haftbrücke zu heiß- oder kaltverarbeitbaren Bitumenklebungen von Flachdachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen (Außenbereich).

Verarbeitungshinweise:

Die zu behandelnde Fläche muss frostfrei, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Weiterhin muss der Untergrund fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, Schmutz, etc.) sein. Die Überprüfung erfolgt durch eine Wisch- und Kratzprüfung. Bei der Wischprüfung (mit der Hand über den Untergrund streichen) dürfen sich weder Bestandteile vom Untergrund lösen noch darf die Hand verschmutzt werden. Eine Kratzprüfung dient zur Feststellung von Sinterschichten oder Hohlstellen an sonst festen Untergründen. Sinterschichten und Hohlstellen sind fachgerecht zu beseitigen. Der Untergrund muss frei von Graten, scharfkantigen Unebenheiten, Vertiefungen oder Fehlstellen sein. Der Untergrund muss griffig und saugfähig sein. Geputzte Wandfläche nicht glätten, sondern abreiben (Haftung).

GEBÖRTOL® VS wird mit Hilfe von Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig aufgebracht. **GEBÖRTOL® VS** vor Gebrauch aufrühren. **GEBÖRTOL® VS** muss vor Weiterverarbeitung völlig durchgetrocknet sein.

GEBÖRTOL® VS nur in gut belüfteten Außenbereichen verwenden. Bei der Verarbeitung sind die Vorgaben und Sicherheitsmaßnahmen der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, zum Umgang mit lösungsmittelhaltigem Anstrich einzuhalten. Insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.

Entsorgung:

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 170302 Asphalt, teerfrei
(bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Anmerkung:

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle vormaligen Datenblätter und technischen Informationen über das entsprechende Produkt. Der Inhalt basiert auf neuestem anwendungstechnischem Stand. Bitte beachten Sie, dass infolge der örtlichen Gegebenheiten und der Einbausituation Abweichungen von den in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Inhalten erforderlich werden könnten. Falls nichts abweichendes einzelvertraglich vereinbart wurde, sind die Angaben und Informationen in diesem Produktdatenblatt als unverbindlich anzusehen und stellen somit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen dieses Produktdatenblattes behalten wir uns jederzeit vor.